

¡Alto poder de cubrimiento y calidad garantizada!

Sistema Línea 22 TOP

Pre-tratamiento

Corrección de Imperfecciones

Limpieza


Protección Anticorrosiva

Preparación de Superficie

Limpieza






Base Color



700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
	 P 150 P 400	 700-1

839-20 Masilla Poliéster Multipropósito 839-20k Masilla Poliéster Multipropósito	 100 partes de masilla 2 a 3 partes de catalizador 948-36/52	
	 20 °C 20-30 minutos	 OC 4 min. OM 5-10 min.
	   P80/P150 P240	

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
--	---	---

Para lámina desnuda aplicar VOC 801-72 Primer Epóxico Anticorrosivo	 4 partes de Primer 1 parte de cat.965-60 1 parte de Thinner 2255	
	 HVLP 1,6/1,9 mm. 2-3 bar	 1 mano 10-15 µ
	 20° C 20 minutos	

VOC 285- Primer Filler VOC 285-95 Primer Tinteable	 4 partes de Primer 1 parte de cat.929-55/56 1 parte de Thinner 2255	
	 HVLP 1,7/1,9 mm 2-3 bar	 2 manos 50-70 µ
	 20°C 3 hs 60°C 30 min.	 OC 8 min. OM 10-15 min.
  P 400		

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
--	---	---

Línea 22 Base Poliuretano Monocapa	 2 partes de Línea 22 1 parte de cat. 929-91/93 10% Thinner 2255	
	 HVLP 1,2-1,3 mm 2-3 bar	 2 manos 50-70 µ
	 20°C 8 hs 60°C 30 min.	 OC 8 min OM 10-15 min.