









¡Rentabilidad, practicidad y resultados perfectos!

Sistema Línea 55 TOP

Pre-tratamiento

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
	 P 150 P 400	 700-1

Corrección de Imperfecciones

839-20 Masilla Poliéster Multipropósito 839-20k Masilla Poliéster Multipropósito	 100 partes de masilla 2 a 3 partes de catalizador 948-36/52	
	 20°C 20-30 minutos	 OC 4 min. OM 5-10 min.
	 P80/P150 P240	

Limpieza

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
--	---	---

Protección Anticorrosiva

Para lámina desnuda VOC 801-72 Primer Epóxico Anticorrosivo	 4 partes de Primer 1 parte de cat. 965-60 1 parte de Thinner 2255	
	 HVLP 1,6/1,9 mm. 2-3 bar	 1 mano 10-15 µ
	 20°C 20 minutos	

Preparación de Superficie

VOC 285- Primer Filler VOC 285-95 Primer Tinteable	 4 partes de Primer 1 parte de cat. 929-55/56 1 parte de Thinner 2255	
	 HVLP 1,7/1,9 mm 2-3 bar	 2 manos 50-70 µ
	 20°C 3 hs 60°C 30 min.	 OC 8 min. OM 10-15 min.
	 P 400	







Limpieza

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
--	---	---

Base Color

Línea 55 Base Poliéster Bicapa	 2 partes de Línea 55 1 parte de Diluy 2255 en volumen	
	 HVLP 1,2-1,3 mm 2-3 bar	 2-3 manos 15-20 µ
	 2-3 minutos	

Barniz

923- Clear HS Clear HS top	 2 partes de Barniz 1 parte de cat. 929-91/93/31 10% Thinner 2255	
	 HVLP 1,2-1,3 mm 2-3 bar	 2 manos 50-70 µ
	 20°C 8 hs 60°C 30 min.	 OC 8 minutos OM 10-15 min.

