

¡Innovación, calidad y respeto por el medio ambiente!



Sistema Línea 90

Base Agua


Pre-tratamiento

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
	 P 150 P 400	 700-1






Corrección de Imperfecciones

839-20 Masilla Poliéster Multipropósito	 100 partes de masilla 2 a 3 partes de catalizador 948-36/52	
839-20k Masilla Poliéster Multipropósito	 20°C 20-30 minutos	 OC 4 min. OM 5-10 min.
	   P80/P150 P240	

Limpieza

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
--	---	---


Protección Anticorrosiva

Para lámina desnuda aplicar 801-72 Primer Epóxico Anticorrosivo	 4 partes de Primer 1 parte de cat.965-60 1 parte de Thinner 2255	
	 HVLP 1,6/1,9 mm. 2-3 bar	 1 mano 10-15 µ
	 20°C 20 minutos	

Preparación de Superficie

VOC 285 Primer Filler	 4 partes de Primer 1 parte de cat.929-55/56 1 parte de Thinner 2255	
VOC 285-95 Primer Tinteable	 HVLP 1,7/1,9 mm 2-3 bar	 2 manos 50-70 µ
	 20°C 3 hs 60°C 30 min.	 OC 8 min. OM 10-15 min.
	  P 400	






Limpieza

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
--	---	---

Base Color

Línea 90 Base Agua Bicapa	 2 partes de Línea 90 1 parte de 93-E3 en volumen → 	
	 HVLP 1,2/1,3 mm 2-3 bar	 2+1/2 manos 10-15 µ
	 2-3 min.	

Barniz

923- Clear Hs Clear Hs Top	 2 partes de Barniz 1 parte de cat.929-91/93/31 10% Thinner 2255	
	 HVLP 1,2-1,3 mm 2-3 bar	 2 manos 50-70 µ
	 20°C 8 hs 60°C 30 min.	 OC 8 minutos OM 10-15 min.



La línea ecológicamente correcta

www.glasurit.com